


ARMSTRONG SAVANNA

- Płyta Armstrong SAVANNA posiada pozbawioną perforacji, delikatnie granulowaną powierzchnię, co nadaje jej nowoczesny wygląd
- Dobry poziom odbicia światła (85%)



Typ krawędzi		Board 														
Grubość płyty (mm)		12														
Dostępne moduły (mm)		600 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C														
Ciężar		3.4 kg / m ²														
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.15(L)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20										
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{31\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1														
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		85%														
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667														
Odporność na wilgoć		Aż do 90% RH														
Jakość powietrza		 A+  E1														
Konserwacja i użytkowanie	 															
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021 40%  EPD EN ISO 14025  MICROSLIMS WOOL EC 1272/2008 Annex G  BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132															