







AMF THERMATEX® Feinstratos

- Dzięki drobnoziarnistej fakturze powierzchni AMF THERMATEX® Feinstratos nadaje sufitowi gładki, jednolity wygląd
- Dobry poziom dźwiękoizolacyjności (34 dB)
- Dobry poziom odbicia światła (85%)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych



 BudCena Materiały Budowlane		d	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2														
dostępne na specjalne zamówienie																					
Grubość płyty (mm)		15	15	15	19	19	15														
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie																					
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3			Ukryty, demontowalny - System A.2 / A.3	Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks, demontowalna - System I.3 Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks - system Bandraster, demontowalna - System I.2 Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks - system korytarzowy, demontowalna - System F.2															
Ciężar		3.8 - 5.0 kg / m ²																			
Kolor		Biały																			
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 zgodnie z ASTM C 423						Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20															
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34\ dB}$ (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) zgodnie z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = \mathbf{38\ dB}$ (Finesse, SL2) zgodnie z EN ISO 717-1																			
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																			
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ																
Odbicie światła		85%																			
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																			
Odporność na wilgoć		95% RH																			
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG																	
Konserwacja i użytkowanie																					
Odnawialność zasobów							37-43%														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.